



3940NL

## Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans

### ALGEMEEN

Omschrijving	Duurzaam, watergedragen 1 pot systeem voor buiten op basis van een hybride bindmiddel.
Toepassingsgebied	Gronden, overgronden en afschilderen van niet maatvast houtwerk, zoals rabatwerk en geveltimmerwerk.  Grondverf in een systeem met Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans.
Kenmerkende eigenschappen	Uitstekende verwerkingseigenschappen.  Goede dekking.  Weer- en kleurvast.  Zeer goed vochtregulerend.  Duurzaam elastisch.

### APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	<b>Kwast of verfroller</b>
Reiniging gereedschap	Verdunning : 0-5% leidingwater Leidingwater.
Aanbevolen droge laagdikte	35 µm
Rendement	Ca. 11,5 m <sup>2</sup> /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	<b>Bepaald bij 23°C en 50% RV</b> Stofdroog na : ca. 1 uur Kleefvrij na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 6 uur
Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 8°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.



3940NL

## Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans

### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,26 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof	ca. 40 vol. %
Glansgraad	Zijdeglans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weersbestandheid	Goed.

### OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 2,5 liter.
Opslag	Koel, droog en vorstvrij.

### SYSTEEMADVIES

#### ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaand aan het aanbrengen van het verfsysteem dienen gebreken aan de ondergrond gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

#### **Gezond hout:**

Hout opzuiveren.  
Gronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.  
Geheel overgronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.

#### **Verweerd hout of hout met in water oplosbare inhoudsstoffen:**

Verweerd en vergrijsd hout tot op het gezonde hout verwijderen, bijvoorbeeld d.m.v. mechanisch schuren.  
Gronden met Garantie Grondlakverf 2000.  
Geheel overgronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.



3940NL

## Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans

### SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

#### Met acrylaat geschilderd hout (grote beurt):

Reinigen en ontvetten.  
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Kaal hout opzuiveren.  
Intacte verflagen schuren.  
Kaal hout gronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.  
Geheel overgronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.

#### Met acrylaat geschilderd hout (overschilderbeurt):

Reinigen en ontvetten.  
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Kaal hout opzuiveren.  
Intacte verflagen schuren.  
Kaal hout gronden met twee lagen Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.

### AANVULLENDE GEGEVENS

EMG 10104DN3940NL  
Datum juni 2023